TECHNISCHE FICHE

B-POX EASY EXTRA FINE

"De fijnste oplossing voor al uw waterdoorlatende voegen."



TOEPASSING

B-POX Easy Extra Fine is een gebruiksvriendelijke oplossing dankzij de kant-en-klaar formule.
Ideaal voor het voegen van terrassen en tuinpaden met smalle voegen.
De voegmortel dat niet alleen functioneel en esthetisch is, maar ook bijdraagt aan een duurzame waterhuishouding dankzij de sterke waterdoorlatende eigenschappen. Blijvend bestand tegen invloeden van buitenaf zoals vorst, dooizout, mineraaloliën en benzine, spoelt niet uit, is insecten- en onkruidwerend en is bestand tegen breedtesproeier van uw hogedrukreiniger en veegmachine.

- ✓ **Geschikt voor:** natuursteen, betonverharding, kleiklinkers en keramische tegels, zowel nieuwe als oude materialen
- ✓ **Ideaal voor:** zones met voornamelijk voetgangers- en fietsverkeer
- ✓ **Efficiënt** in gebruik, gebruiksklare vacuümverpakking
- ✓ **Sterk** waterdoorlatend door de open poriënstructuur
- ✓ **Onkruidwerend en onderhoudsvriendelijk**

—

TECHNISCHE GEGEVENS

KENMERK	B-POX EASY EXTRA FINE
Toepasbaarheid	tuinpaden en terrassen met smalle voegen
Waterdoorlaatbaarheid	hoog - ca. 3,15 liter/m^2/min (bij 10% voegaandeel)
Kleuren	zandbeige, steengrijs, basalt
Voegbreedte	min. 3 mm
Voegdiepte	min. 30 mm
Verpakking	15 kg emmer met vacuümverpakking
Dichtheid	1,45 g/cm^3
Buigsterkte	ca. 4 N/mm^2
Druksterkte na 28 dagen	ca. 5 N/mm^2
Verwerkingstemperatuur	min. 0°C (lucht en ondergrond)
Verwerkingstijd bij 10°C	ca. 10-20 min
Overrijdbaar bij 20°C	niet
Overloopbaar bij 10°C	na ca. 24u

VOORBEREIDING

Kwaliteit begint steeds met een goede planning!

- Reinig vervuilde bestrating voorafgaandelijk goed met water.
- Controleer de minimale voegdiepte en voegbreedte (zie technische fiche).
- Bescherm aansluitende oppervlaktes die niet gevoegd dienen te worden (bv afplakfolie).

VERWERKING

1. Besproei het te voegen oppervlak vooraf grondig vochtig met water.
2. Open de emmer en vacuümverpakking.
3. Verdeel de kant-en-klare voegmortel gelijkmatig.
4. Voeg water toe zodat de voegmortel zich goed in de voegen verspreidt.
5. Gebruik een vloertrekker om het voegmiddel eenvoudig in de voegen te verdelen.
6. Borstel het overtollige materiaal netjes op met een zachte bezem.
    - Veeg steeds diagonaal over de bestrating voor een optimale verdeling.
    - Gebruik afgeborsteld materiaal niet opnieuw in de voegen.
    - Hou rekening met de verwerkings- en uithardingstijd (zie technische fiche).



VERBRUIKSTABEL IN KG/M² – EASY EXTRA FINE

STEENGROOTTE IN CM	5	10	15	20	30	40
5	13,00	9,50	9,00	8,50	7,50	7,25
10	9,50	6,00	5,25	4,50	4,00	3,75
15	9,00	5,25	4,25	4,00	3,50	3,25
20	8,25	4,50	4,00	3,00	2,75	2,25
30	7,75	4,00	3,50	2,50	2,25	2,00
40	7,50	3,75	3,25	2,25	2,00	1,75

Deze berekeningstabel is uitsluitend een rekenhulp, er kunnen geen claims ten aanzien van meer- of minderverbruik aan worden ontleend. De berekeningen zijn gebaseerd op de steengrootte in cm, een voegdiepte van 30 mm en een voegbreedte van 8 mm. Bij de kleuren grijs en basalt kan het verbruik ca. 2-4% hoger liggen. Bij breuksteen is de ervaringswaarde een verbruik van ca. 5-7 kg/m². Bij smalle voegen met een breedte van ca. 3 mm is een minderverbruik van ca. 20%.

De verwerkingsgegevens zijn gebaseerd op het niveau van wetenschap en praktijkervaring gedurende meerdere jaren. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Eerder verstrekte verwerkingsadviezen zijn met het verschijnen van deze informatie niet langer van toepassing. Evt. wijzigingen zijn voorbehouden (uitgave februari 2026).

VEILIGHEID

De producten bevatten reactieve stoffen, uitgebreide veiligheidsinstructies en richtlijnen kan je vinden op onze website. Raadpleeg deze steeds voor je aan de slag gaat.